



سازه سبک آرسام

SIPOREX

دستور العمل ساخت و اجرای چسب بلوک بتن گازی (AAC)

از این ملات برای چسباندن بلوک های بتن هوادار اتوکلاو شده (AAC) استفاده می شود و در دو رنگ خاکستری (TL۳۵۰) و سفید (TL۳۶۰) تولید می شود. محتویات پاکت با ۸ لیتر آب تمیز مخلوط و بهم زده می شود. پس از اختلاط کامل ۱۰ دقیقه صبر کرده و دوباره به مدت کوتاهی مخلوط کنید. ملات جهت مصرف آماده است. زمان مصرف این ملات با در نظر گرفتن درجه محیط ۱-۲ ساعت می باشد.

توصیه های فنی و اجرایی

۱- از افزایش هر گونه مواد به ملات خشک و آماده جدا خودداری کنید.

۲- مناسبترین درجه حرارت محیط برای استفاده از این ملات ۳۵-۵ درجه سانتی گراد است.

۳- پاکت باز شده در مدت یک هفته مصرف می گردد.

۴- سطح بلوک AAC تمیز و عاری از گرد و غبار و مواد روغنی باشد.

۵- قبل از اجرای ملات، سطح بلوک با اسپری آب مرطوب گردد.



روش اجرا

با ماله لایه ای به ضخامت ۳-۵ میلی متر روی سطح بلوک پهن کرده و سپس با ماله کنگره دار، ضخامت لایه را تنظیم نمایید.

بلوک های چیده شده را با چکش لاستیکی از بالا و کنار تنظیم نمایید.